

콜크 성적서

PROPERTY 특 성	SPECIFICATION 검 사 기 준	TEST RESULT 시험결과	
		General use 일 반 용	Heat & oil resistance 내열, 내유용
Density 밀 도	0.60-0.80g/cm ³	0.69-0.72	0.69-0.72
Tensile Strength 인 장 강 도	minimun 17.5kg/cm ²	18.0	20.0
Compression(400psi) 압축 영구 줄임율	25.0-45.0% (105±2°C × 22hr)	30/40	25/35
Recovery(after 400psi) 회 복 륜	minimun 75%	80%	85%
Flexibility(F=16) 굴곡성(유연성)	No crack (105±2°C × 70hr × Insul.Oil)	conforms	conforms
AFTER IMMERSION (100±2°C × 50hr × Insul.Oil) 내유시험후	Tensile strength variation 인장강도 변화율	maximun-100%	conforms
	Weight variation 무 게 변화율	maximun 15.0%	4.0/9.2
	Volume change 부 피 변화율	maximun 5.0%	0.2